产品规格
Product specifications :

型号 Type	克重 Weight (g/m²)	厚度 Thickness (mm)	拉伸强度 Tensile strength (N/5cm)		伸长 Elongation (%)		热收缩 Shrinkage (%)	空气渗透率 Air-permeability (L/m².see)	轧花类型 Embossing type
			MD	CD	MD	CD			
ZJGH-PET15g	15	0.11	≥45	≥17	≥15	≥17	≤2.5	≥3200	point
ZJGH-PET20g	20	0.13	≥65	≥27	≥18	≥19	≤2.5	≥2500	point
ZJGH-PET30g	30	0.18	≥100	≥50	≥18	≥19	≤2.5	≥1700	point
ZJGH-PET40g	40	0.2	≥140	≥67	≥21	≥23	≤2.5	≥1200	point
ZJGH-PET50g	50	0.23	≥180	≥93	≥21	≥25	≤2.5	≥860	point
ZJGH-PET60g	60	0.28	≥210	≥110	≥20	≥22	≤2.5	≥750	point
ZJGH-PET70g	70	0.3	≥230	≥145	≥20	≥23	≤2.5	≥700	point
ZJGH-PET80g	80	0.32	≥285	≥155	≥25	≥25	≤2.5	≥520	point
ZJGH-PET90g	90	0.34	≥310	≥175	≥20	≥23	≤2.5	≥420	point
ZJGH-PET100g	100	0.36	≥360	≥215	≥21	≥22	≤2.5	≥400	point

产品规格
Product specifications :

型号 Type	克重 Weight (g/m²)	厚度 Thickness (mm)	拉伸强度 Tensile strength (N/5cm)		伸长 Elongation (%)		热收缩 Shrinkage (%)	空气渗透率 Air-permeability (L/m².see)	轧花类型 Embossing type
			MD	CD	MD	CD			
ZJGH-PET120g	120	0.39	≥390	≥225	≥22	≥20	≤2.5	≥300	point
ZJGH-PET150g	150	0.41	≥420	≥265	≥22	≥23	≤2.5	≥220	point
ZJGH-PET180g	180	0.45	≥460	≥295	≥23	≥25	≤2.5	≥200	point
ZJGH-PET200g	200	0.52	≥520	≥350	≥23	≥24	≤2.5	≥180	point
ZJGH-PET220g	220	0.53	≥560	≥400	≥23	≥25	≤2.5	≥150	point
ZJGH-PET240g	240	0.63	≥600	≥450	≥23	≥25	≤2.5	≥125	point
ZJGH-PET255g	255	0.64	≥620	≥480	≥22	≥23	≤2.5	≥100	point